

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST74001	附属書番号	ABN0312A3
発行者の名称	三協立山株式会社 三協アルミ社		
作成日	2021年3月4日	改訂日	2022年2月15日
商品	断熱土間引戸		
仕様	複層ガラス		
窓種	・中さん腰パネル付（ランマ無）		

■本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。

（開口部の熱貫流率）

- ・試験値はJIS A 4710に基づく試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。
- ・計算値はJIS A 2102に基づき社内で算出した代表試験体の熱貫流率です。
- ・付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.2.2 付属部材が付与される場合および 5.2.3 風除室に面する場合」に基づく値です。
- ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率に準拠した試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づきます。
- ・記載されている内容は、製品の仕様変更等により、予告無く修正する場合がありますのであらかじめご了承ください。

（日射熱取得率）

- ・国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第四節 日射熱取得率 6 大部分がガラスで構成されている窓等の開口部 および 7 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部」に基づく値です。
- ・開口部の日射熱取得率は、開口部の熱貫流率に0.034の係数を掛けした値です。（小数点第四位以下四捨五入）

■ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

ガラス構成		アルゴンガス入り 一般ガラス						アルゴンガス入り 防犯ガラス						空気 一般ガラス						空気 防犯ガラス									
		透明			型			透明 (30mil)			型 (30mil)			透明			型			透明 (30mil)			型 (30mil)						
		3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3+型3	3	4	3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3+型3				
熱貫流率区分	Low-E	グリーン	NSG	ベアマルチスーパーグリーンS	A	A	B	A	A	B							B	B	C	B	B	C							
		グリーン	NSG	ベアマルチレイボークリーンS	A	A	B	A	A	B							B	B	C	B	B	C							
		グリーン	NSG	【防犯】セキヨオベアグリーンS							B	B	B	B	B								C	C	C	C	C		
		グリーン	NSG	【防犯】セキヨオベアグリーンS (Low-E室内使い)							B	B	B	B	B								C	C	C	C	C		
	Low-E	ブロンズ	NSG	ベアマルチスーパーブロンズ	A	A	B	A	A	B							B	B	C	B	B	C							
	Low-E	ブロンズ	NSG	ベアマルチスーパークリアS	A	A	B	A	A	B							B	B	C	B	B	C							
	Low-E	クリア	NSG	ベアマルチEA	B	B	C	B	B	C							C	C	C	C	C	C							
	Low-E	クリア	NSG	ベアマルチEA寒冷地	B	B	C	B	B	C							C	C	C	C	C	C							
	Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアクリアS							B	B	B	B	B								C	C	C	C	C		
	Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアクリア							B	B	B	B	B								C	C	C	C	C		
	Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアEA							C	C	C	C	C								C	C	C	C	C		
	Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアEA寒冷地							C	C	C	C	C								C	C	C	C	C		
日射熱取得率	普通複層	-	NSG	ベアマルチ													C	C	C	C	C	C							
		-	NSG	【防犯】セキヨオベア																			C	C	C				
		Low-E	グリーン	NSG	ベアマルチスーパーグリーンS	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08							0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10						
			グリーン	NSG	ベアマルチレイボークリーンS	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08							0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10						
	グリーン		NSG	【防犯】セキヨオベアグリーンS							0.08	0.08	0.08	0.08	0.08								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	グリーン		NSG	【防犯】セキヨオベアグリーンS (Low-E室内使い)							0.08	0.08	0.08	0.08	0.08								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	Low-E		ブロンズ	NSG	ベアマルチスーパーブロンズ	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08							0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10						
	Low-E		ブロンズ	NSG	ベアマルチスーパークリアS	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08							0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10						
	Low-E		クリア	NSG	ベアマルチEA	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10							0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						
	Low-E		クリア	NSG	ベアマルチEA寒冷地	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10							0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						
	Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアクリアS							0.08	0.08	0.08	0.08	0.08								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
	Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアクリア							0.08	0.08	0.08	0.08	0.08								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアEA							0.10	0.10	0.10	0.10	0.10								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
Low-E	クリア	NSG	【防犯】セキヨオベアEA寒冷地							0.10	0.10	0.10	0.10	0.10								0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
普通複層	-	NSG	ベアマルチ													0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10								
普通複層	-	NSG	【防犯】セキヨオベア																			0.10	0.10	0.10					

開口部の熱貫流率

アルミスペーサー仕様						
区分記号	ガラス中央部の熱貫流率 [W/m <sup>2</sup> K]	開口部の熱貫流率 [W/m <sup>2</sup> K]			試験値	計算値
		付属部材無し		風除室あり		
A	1.2 以下	2.16		1.78	○	
B	1.5 以下	2.30		1.87	○	
C	2.9 以下	2.85		2.22	○	