

平成28年省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書）

自己適合宣言書文書番号	ST74001	附属書番号	ABN0327A1
発行者の名称	三協立山株式会社 三協アルミ社		
作成日	2021年3月8日	改訂日	2022年1月28日
商品	土間引戸		
仕様	複層ガラス		
窓種	・中さん無（ランマ無） ・中さん無（ランマ付）		

■本附書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。  
 （開口部の熱貫流率）  
 ・試験値はJIS A 4710に基づく試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。  
 ・計算値はJIS A 2102に基づき社内で算出した代表試験体の熱貫流率です。  
 ・付属部材が付与される場合の開口部の熱貫流率は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率及び緑熱貫流率 5.2.2 付属部材が付与される場合および 5.2.3 風除室に面する場合」に基づく値です。  
 ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓・ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づきます。  
 ・記載されている内容は、製品の仕様変更等により、予告なく修正する場合がありますのであらかじめご了承ください。

（日射熱取得率）  
 ・国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第四節 日射熱取得率 6 大部分がガラスで構成されている窓等の開口部 および 7 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部」に基づく値です。  
 ・開口部の日射熱取得率は、ガラスの日射熱取得率0.8の係数を掛けた値です。（小数第三位以下四捨五入）  
 ・当社ホームページ内「①建具とガラスの組み合わせ」「②開口部の熱貫流率・日射熱取得率の値をご使用いただけます。  
 ・住宅の仕様基準判断にご使用の場合は、<住宅 仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>をご使用ください。

■ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

ガラス構成			アルゴンガス入り					アルゴンガス入り					空気					空気											
			一般ガラス			防犯ガラス		一般ガラス			防犯ガラス		透明 (30mil)			透明		型		透明 (30mil)			透明		型		透明 (30mil)		
			透明		型	透明 (30mil)		透明			型		透明		型	透明		型		透明 (30mil)			透明		型		透明 (30mil)		
熱貫流率区分	Low-E	グリーン	IGW	SLGYグリーン (Low-E室内側使い)	A	A	D	A	D				B	C	E	B	E												
			IGW	SLGJグリーン (Low-E室内側使い)	A	A	D	A	D				B	C	E	B	E												
			IGW	SLGYグリーン	A	A	D	A	D				B	C	E	B	E												
			IGW	SLGJグリーン	A	A	D	A	D				B	C	E	B	E												
			IGW	【防犯】SLGYグリーン (Low-E室内側使い)						D	D	D	D						E	E	E	E	E	E					
			IGW	【防犯】SLGJグリーン (Low-E室内側使い)						D	D	D	D						E	E	E	E	E	E					
			IGW	【防犯】SLGYグリーン						D	D	D	D						E	E	E	E	E	E					
			IGW	【防犯】SLGJグリーン						D	D	D	D						E	E	E	E	E	E					
	普通複層		IGW	DLGPクリア	A	A	D	A	D				B	C	E	C	E												
			IGW	【防犯】DLGPクリア						D	D	D	D						E	E	E	E	E	E					
日射熱取得率	Low-E	グリーン	IGW	SLGYグリーン (Low-E室内側使い)	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36				0.37	0.36	0.36	0.36	0.36												
			IGW	SLGJグリーン (Low-E室内側使い)	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38				0.39	0.38	0.38	0.38	0.38												
			IGW	SLGYグリーン	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31				0.30	0.30	0.31	0.30	0.31												
			IGW	SLGJグリーン	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30				0.30	0.31	0.31	0.30	0.31												
			IGW	【防犯】SLGYグリーン (Low-E室内側使い)						0.35	0.35	0.35	0.34						0.35	0.35	0.35	0.35							
			IGW	【防犯】SLGJグリーン (Low-E室内側使い)						0.37	0.37	0.37	0.37						0.37	0.37	0.37	0.37							
			IGW	【防犯】SLGYグリーン						0.30	0.30	0.30	0.30						0.31	0.31	0.31	0.31							
			IGW	【防犯】SLGJグリーン						0.30	0.31	0.31	0.30						0.31	0.31	0.31	0.30							
	クリア		IGW	DLGPクリア	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46				0.46	0.46	0.46	0.46	0.46												
			IGW	【防犯】DLGPクリア						0.44	0.44	0.44	0.43						0.44	0.44	0.44	0.43							
①建具とガラスの組み合わせ	日射熱取得率		IGW	日射取得型 (ガラスの日射熱取得率0.5以上)	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
	日射熱取得率		IGW	日射遮蔽型 (ガラスの日射熱取得率0.5未満)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
普通複層		IGW	①建具とガラスの組み合わせ																										

<住宅 仕様基準判断用日射熱取得率（ガラスの日射熱取得率）>

日射熱取得率	Low-E	グリーン	IGW	SLGYグリーン (Low-E室内側使い)	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45
--------	-------	------	-----	-----------------------	------	------	------	------	------